

Protokoll zur Prüfung:	Brennverhalten	Auftrag:	LPS 19.0681
Norm:	DIN 75200	Datum:	17.06.2019
Prüfmittelnummer:	siehe Seite 2	K.I.M.W. Prüfer:	F.Ackerschott
Probenbezeichnung:	Muster 1	Vortrocknung:	
Artikelnummer:		Konditionierung:	48 h bei 23°C
Werkstoff:			und 50 % r.Lf.

Probengeometrie : 350 x 100 x 5,70 mm
 Heizwert des Brenngases : 38 MJ/m³
 Stützdrähte Verwendet : nein
 Bemerkung : Die Proben Nr.1 bis nr. 5 erlöschen nach Wegnahme der Zündflamme.

	Probe 1	Probe 2	Probe 3	Probe 4	Probe 5
Brennzeit [s]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brennstrecke [mm]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beurteilungskriterium	SE / NBR	SE / NBR	SE / NBR	SE / NBR	SE / NBR

